

10/517011

Rec'd PCT/PTO 07 DEC 2004

T/JP03/02075

日本国特許庁

JAPAN PATENT OFFICE

25.02.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月11日

出願番号

Application Number:

特願2002-202538

[ST.10/C]:

[JP2002-202538]

出願人

Applicant(s):

ハイモ株式会社

REC'D 09 MAY 2003

WIPO

PCT

PRIORITY


DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 4月22日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3022837

【書類名】 特許願

【整理番号】 HYM00214

【提出日】 平成14年 7月11日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 C08F 2/20
C08G 73/00
C08F220/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区西五反田 2-20-1 第28興和ビルハ
イモ株式会社内

【氏名】 大原 工

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区西五反田 2-20-1 第28興和ビルハ
イモ株式会社内

【氏名】 小高 衣美子

【特許出願人】

【識別番号】 000142148

【氏名又は名称】 ハイモ株式会社

【代表者】 伊藤 建樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 017341

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 水溶性重合体分散液の使用方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 カチオン性及び両性から選択された一種以上のイオン性を有する粒径100 μ m以下の水溶性重合体微粒子とポリアルキレンイミン及び／又はポリアルキレンイミン変性物とが、塩水溶液中に共存する水溶性重合体分散液を、抄紙前の製紙原料中に添加し、前処理することを特徴とする水溶性重合体分散液の使用方法。

【請求項2】 前記水溶性重合体分散液を、抄紙前の製紙原料中に添加し、濾水性を向上させることを特徴とする水溶性重合体分散液の使用方法。


【請求項3】 前記水溶性重合体分散液を、サイズ剤が共存する抄紙前の製紙原料中に添加し、サイズ度を向上させることを特徴とする水溶性重合体分散液の使用方法。

【請求項4】 前記水溶性重合体分散液を、歩留向上を目的として抄紙前の製紙原料中に添加し抄紙することを特徴とする水溶性重合体分散液の使用方法。

【請求項5】 前記水溶性重合体分散液を、無機及び／または有機のアニオン性物質と組み合わせて、歩留向上を目的として、抄紙前の製紙原料中に添加し抄紙することを特徴とする水溶性重合体分散液の使用方法。

【請求項6】 前記水溶性重合体分散液が、下記一般式(1)及び／又は(2)で表わされる単量体5～100モル%、下記一般式(3)で表わされる単量体0～50モル%、水溶性非イオン性単量体0～95モル%からなる単量体(混合物)を攪拌下、ポリアルキレンイミン及び／又はポリアルキレンイミン変性物を共存させ、塩水溶液中において分散重合し製造されたものであることを特徴とする請求項1～5に記載の水溶性重合体分散液の使用方法。


【化1】



一般式 (1)

R 1 は水素又はメチル基、R 2、R 3 は炭素数 1～3 のアルキル基、アルコキシ基あるいはベンジル基、R 4 は水素、炭素数 1～3 のアルキル基、アルコキシ基あるいはベンジル基であり、同種でも異種でも良い。A は酸素または NH、B は炭素数 2～4 のアルキレン基またはアルコキシレン基、X 1 は陰イオンをそれぞれ表わす


【化 2】



一般式 (2)

R 5 は水素又はメチル基、R 6、R 7 は炭素数 1～3 のアルキル基、アルコキシ基あるいはベンジル基、X 2 は陰イオンをそれぞれ表わす

【化 3】



一般式 (3)


R 8 は水素、メチル基またはカルボキシメチル基、Q は SO₃、C₆H₄SO₃、CONHC(CH₃)₂CH₂SO₃、C₆H₄COO あるいは COO、R 9 は水素または COOY₂、Y₁ あるいは Y₂ は水素または陽イオン

【請求項 7】 前記アニオン性物質が、コロイダルシリカあるいはベントナイトであることを特徴とする請求項 5 に記載の水溶性重合体分散液の使用方法。

【請求項 8】 前記アニオン性物質が、前記一般式 (3) で表されるアニオン性単量体 3 ～ 100 モル%と水溶性非イオン性単量体を 0 ～ 97 モル%含有する単量体（混合物）を塩水溶液中、該塩水溶液に可溶な高分子分散剤共存下、分散重合法により製造された粒径 100 μm 以下のアニオン性水溶性高分子からなる微粒子の分散液であることを特徴とする請求項 5 に記載の水溶性重合体分散液の使用方法。


【請求項 9】 前記ポリアルキレンイミン変性物が、下記一般式 (4) 及び／または (5) で表される構造単位を有することを特徴とする請求項 1 ～ 6 に記載の水溶性重合体分散液の使用方法。

【化 4】



一般式 (4)

【化 5】




一般式 (5)

但し、式 (4)、(5) 中の p は 0 ～ 20 の整数であり、R10 ～ R17 は水素

、又は炭素数1～3のアルキル基、ヒドロシアルキル基あるいはベンジル基、
X3～X6は陰イオンである。


【請求項10】 前記ポリアルキレンイミン変性物が、ポリアルキレンイミンあるいはポリアルキレンイミンとポリアミン混合物と下記一般式(6)及び/または(7)で表されるポリカチオン物質との反応物からなることを特徴とする請求項1～6あるいは9に記載の水溶性重合体分散液の使用方法。

【化6】



一般式(6)

【化7】



一般式(7)

但し、式(6)、(7)中のPはエポキシ基あるいはハロヒドリン基、pは0～20の整数であり、R18～R26は水素、炭素数1～3のアルキル基、ヒドロシアルキル基あるいはベンジル基、X7～X10は陰イオンである。

【請求項11】 前記ポリアルキレンイミン変性物が、前記一般式(6)で表さ

れるポリカチオン物質によって架橋されていることを特徴とする請求項1～6あるいは9に記載の水溶性重合体分散液の使用方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は水溶性重合体分散液の使用方法に関するものであり、詳しくは水処理薬剤としての凝集剤、脱水剤あるいは製紙プロセスに用いる製紙用薬剤、また各種懸濁液の分散安定剤、さらに土壌改良剤などに広く使用されている水溶性重合体の微粒子と、ポリアルキレンイミン及び／又はポリアルキレンイミン変性物とが塩水溶液中に共存する流動性の高い水溶性重合体分散液の使用方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、製紙用薬剤あるいは廃水処理用の凝集剤として使用されているカチオン性水溶性重合体分散液の製造方法として、ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレートなどを塩化ベンジルや疎水性モノハロゲン化アルキルにより四級化したカチオン性単量体を用いて共重合を行う時、該単量体の重合体あるいは共重合体を溶解しない塩水溶液中で、且つその塩水溶液に溶解可能な高分子の共存下で重合を行って、分散状態で重合体を得る製造方法が提案されている（特開昭61-123610、特開平5-32722）。この方法は、使用するカチオン性単量体がジメチルアミノエチル（メタ）アクリレートなどを塩化ベンジルや疎水性モノハロゲン化アルキルにより四級化した特定の疎水性カチオン性単量体を使用しなければならない問題点を有している。また共存させる塩水溶液に溶解可能な高分子は、ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート類の単独重合体あるいは共重合体、またはアクリルアミドとの共重合体などを使用している。

【0003】

一方、ポリエチレングリコール等の高分子水溶液を分散媒とする水溶性重合体微粒子の分散液を製造する方法が、昭62-5170号公報に開示されている。上記特許公報に開示された方法を実施する場合、製紙および廃水処理薬剤としてジメチルアミノエチル（メタ）アクリレートの塩化メチル4級化物の単独重合に

は適用した場合、製造中の増粘が大きいこと、生成した分散液の粘性も高いなどの問題がある。また、高価で製紙用薬剤、凝集剤として効果の少ないポリエチレングリコールのような低分子量水溶性ポリマーを多量に使用するため、原料コストを押し上げる欠点があった。しかし、ポリアルキレンイミンの一種であるポリエチレンイミンは、製紙用薬剤として濾水性向上剤や歩留向上剤として使用されているので、ポリアルキレンイミンの共存する水溶性重合体分散液は非常に効率の良い形態を有していると考えられる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

前記のように水溶性重合体は、製紙工程に用いる濾水性向上剤、歩留り剤、白水中の有価物回収剤等の製紙に広範囲に使用されている。また、製油工程あるいは油分を含む産業排水の油分離工程及び処理に用いる油分離剤、都市下水、尿尿、一般産業排水の生汚泥、余剰汚泥、凝集汚泥、消化汚泥あるいはこれらの混合汚泥の凝集処理、また、脱水機などで凝集脱水する際に添加する薬剤としても使用できる。しかし、上記記載の水溶性重合体分散液は、保存安定性が十分ではなく、各種製紙用薬剤として用いた場合、まだまだ十分な性能ではない。例えば、濾水性向上剤として用いた場合、湿紙の脱水プレス後の含水率が低下しない、製紙原料の前処理剤として用いた場合、カチオン要求量が低下しないなどの点である。従って本発明の目的は、保存安定性に優れ、且つ流動性がよく溶解性にすぐれ、低コストの製造設備で容易に製造可能な分散液を用いて、製紙用薬剤として各種用途に優れた性能を発現する処理方法を開発することである。

【0005】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは上記問題を解決する方法を各種検討した結果、以下のような発明に達した。すなわち請求項1の発明は、カチオン性及び両性から選択された一種以上のイオン性を有する粒径 $100\mu\text{m}$ 以下の水溶性重合体微粒子とポリアルキレンイミン及び／又はポリアルキレンイミン変性物とが、塩水溶液中に共存する水溶性重合体分散液を、抄紙前の製紙原料中に添加し、前処理することを特徴とする水溶性重合体分散液の使用方法に関する。

【0006】

請求項2の発明は、前記水溶性重合体分散液を、抄紙前の製紙原料中に添加し、濾水性を向上させることを特徴とする水溶性重合体分散液の使用方法である。

【0007】

請求項3の発明は、前記水溶性重合体分散液を、サイズ剤が共存する抄紙前の製紙原料中に添加し、サイズ度を向上させることを特徴とする水溶性重合体分散液の使用方法である。

【0008】

請求項4の発明は、前記水溶性重合体分散液を、歩留向上を目的として抄紙前の製紙原料中に添加し抄紙することを特徴とする水溶性重合体分散液の使用方法である。


【0009】

請求項5の発明は、前記水溶性重合体分散液を、無機及び／または有機のアニオン性物質と組み合わせて、歩留向上を目的として、抄紙前の製紙原料中に添加し抄紙することを特徴とする水溶性重合体分散液の使用方法である。

【0010】

請求項6の発明は、前記水溶性重合体分散液が、下記一般式(1)及び／又は(2)で表わされる単量体5～100モル%、下記一般式(3)で表わされる単量体0～50モル%、水溶性非イオン性単量体0～95モル%からなる単量体(混合物)を攪拌下、ポリアルキレンイミン及び／又はポリアルキレンイミン変性物を共存させ、塩水溶液中において分散重合し製造されたものであることを特徴とする請求項1～5に記載の水溶性重合体分散液の使用方法である。


【化1】



一般式(1)

R1 は水素又はメチル基、R2、R3 は炭素数1～3のアルキル基、アルコキシ基あるいはベンジル基、R4 は水素、炭素数1～3のアルキル基、アルコキシ基あるいはベンジル基であり、同種でも異種でも良い。Aは酸素またはNH、Bは炭素数2～4のアルキレン基またはアルコキシレン基、X1は陰イオンをそれぞれ表わす


【化2】



一般式(2)

R5 は水素又はメチル基、R6、R7 は炭素数1～3のアルキル基、アルコキシ基あるいはベンジル基、X2は陰イオンをそれぞれ表わす

【化3】



一般式(3)

R8 は水素、メチル基またはカルボキシメチル基、QはSO3、C6H4SO3

、CONHC(CH3)2CH2SO3、C6H4COOあるいはCOO、R9は水素またはCOOY2、Y1あるいはY2は水素または陽イオン

【0011】

請求項7の発明は、前記アニオン性物質が、コロイダルシリカあるいはペントナイトであることを特徴とする請求項5に記載の水溶性重合体分散液の使用方法である。


【0012】

請求項8の発明は、前記アニオン性物質が、前記一般式(3)で表されるアニオン性単量体3～100モル%と水溶性非イオン性単量体を0～97モル%含有する単量体(混合物)を塩水溶液中、該塩水溶液に可溶な高分子分散剤共存下、分散重合法により製造された粒径100 μ m以下のアニオン性水溶性高分子からなる微粒子の分散液であることを特徴とする請求項5に記載の水溶性重合体分散液の使用方法である。

【0013】


請求項9の発明は、前記ポリアルキレンイミン変性物が、下記一般式(4)及び/または(5)で表される構造単位を有することを特徴とする請求項1～6に記載の水溶性重合体分散液の使用方法である。

【化4】



一般式(4)

【化5】




一般式(5)

但し、式（４）、（５）中の p は 0 ～ 20 の整数であり、 $R_{10} \sim R_{17}$ は水素、又は炭素数 1 ～ 3 のアルキル基、ヒドロキシアルキル基あるいはベンジル基、 $X_3 \sim X_6$ は陰イオンである。

【0014】


請求項 10 の発明は、前記ポリアルキレンイミン変性物が、ポリアルキレンイミンあるいはポリアルキレンイミンとポリアミン混合物と下記一般式（６）及び／または（７）で表されるポリカチオン物質との反応物からなることを特徴とする請求項 1 ～ 6 あるいは 9 に記載の水溶性重合体分散液の使用方法である。

【化 6】



一般式（６）

【化 7】



一般式（７）

但し、式（６）、（７）中の P はエポキシ基あるいはハロヒドリン基、 p は 0 ～ 20 の整数であり、 $R_{18} \sim R_{26}$ は水素、炭素数 1 ～ 3 のアルキル基、ヒドロ

キシアルキル基あるいはベンジル基、X7～X10は陰イオンである。

【0015】

請求項11の発明は、前記ポリアルキレンイミン変性物が、前記一般式(6)で表されるポリカチオン物質によって架橋されていることを特徴とする請求項1～6あるいは9に記載の水溶性重合体分散液の使用方法である。

【0016】

【発明の実施の形態】

本発明の特徴は、塩水溶液中において、製紙用薬剤として有用なポリエチレンイミン及び／又はポリエチレンイミン変性物を、単量体と共存させて攪拌下、重合することにより製造した水溶性重合体微粒子からなる分散液を各種製紙用途に应用することにある。従来の水溶性重合体分散液の製造方法は、前記一般式(1)あるいは(2)で表される単量体をポリエチレングリコールやジメチルジアリルアンモニウム塩化物中で重合を行うと、生成した重合体分散液は、粘性の高い分散液になり、重合体分子量も高くはならなかった。しかし、本発明のポリエチレンイミン及び／又はポリエチレンイミン変性物中において重合すると、これらの問題が解決することができる。

【0017】

以下、まず製造法を説明する。初めにポリエチレンイミン及び／又はポリエチレンイミン変性物の20～50重量%水溶液を用意し、有機又は無機酸によりアミン当量の50～100%を中和する。この時の水溶液pHは、2～12に調整し、この水溶液に単量体を加え、混合する。単量体濃度としては、10～40重量%であり、好ましくは15～30重量%である。ポリエチレンイミン及び／又はポリエチレンイミン変性物の単量体に対する添加量は、5～200重量%であるが、好ましくは10～150重量%、さらに好ましくは10～100重量%である。また、無機塩を全量に対し2重量%～飽和濃度となるよう溶解する。

【0018】

その後、窒素雰囲気下にて、重合開始剤、例えば2, 2'-アゾビス(アミジノプロパン)二塩化水素化物または2, 2'-アゾビス[2-(5-メチル-2-

イミダゾリン-2-イル) プロパン] 二塩化水素化物のような水溶性アゾ系重合開始剤、あるいは過硫酸アンモニウムおよび亜硫酸水素ナトリウム併用のような水溶性レドックス系重合開始剤を添加し、攪拌下ラジカル重合を行う。重合の反応温度は0～100℃の範囲で重合開始剤の性質に応じて任意に選ぶ事ができるが、好ましくは10～60℃であり、更に好ましくは20～50℃である。

【0019】

本発明で使用するポリアルキレンイミンは、ポリエチレンイミンあるいはポリプロピレンイミンなどであるが、実用的にはポリエチレンイミンである。分子量は、5000以上あれば本発明の分散重合に使用できるが、あまり重合度が高いと分散液の粘性が高くなり好ましくない。従って好ましくは5000以上、500,000以下であり、更に好ましくは5000以上、200,000以下である。また、ポリアルキレンイミン変性物の場合も同様に、変性後の分子量が好ましくは50,000以上、1,000,000以下であり、更に好ましくは50,000以上、500,000以下である

【0020】

またポリアルキレンイミン変性物も使用することができる。例えばエピクロロヒドリン、エチレングリコールジグリシジルエーテルなどで架橋により変性したポリアルキレンイミンも使用することができるが、一般式(4)あるいは(5)で表される構造単位を有するポリアルキレンイミン変性物を使用することが好ましい。これはポリアルキレンイミンあるいはポリアルキレンイミンとポリアミンとの混合物と、一般式(6)及び/又は(7)で表されるポリカチオン物質との反応とによって合成されるものである。この物質は、アンモニア、脂肪族第1級～第3級アミン(以下第1級アミンなどと記載する)から選択された1種以上のアミン類とエピハロヒドリンを反応させて製造することができる。

【0021】

変性反応時のモル比については以下の範囲で行う。すなわちポリアルキレンイミン中あるいはポリアルキレンイミンとポリアミンとの混合物中のアミノ基をC(モル単位)と、前記一般式(6)及び/または(7)で表されるポリカチオン物質中のハロヒドリン基及び/またはエポキシ基をD(モル単位)とすると、C

／D = 5 ~ 3 0 0 (モル%) の範囲で反応する。例えばポリアルキレンイミンの分子量が数万 ~ 数十万と高い場合は、特に上記一般式 (6) で表されるポリカチオン物質を高い比率でし込むと、架橋反応が進み過ぎてポリアルキレンイミンが水不溶化してしまう。したがってし込みモル%としては、通常 5 ~ 5 0 モル%、好ましくは 5 ~ 3 0 モル%である。一方ポリアルキレンイミンの分子量が 1, 0 0 0 ~ 1 0, 0 0 0 など低い場合は、し込みモル%としては、通常 5 0 ~ 3 0 0 モル%、好ましくは 7 0 ~ 1 5 0 モル%である。

【 0 0 2 2 】

前記ポリカチオン物質は、一般式 (6) で表される両末端反応性のある架橋作用のあるものと、一般式 (7) で表される片末端反応性のあるグラフト反応作用のあるものとがある。前者の架橋作用のあるものは、エピハロヒドリンに対するアンモニア、第 1 級アミン、第 2 級アミン、第 3 級アミンから選択された 1 種以上のアミン類のモル比が、凡そ 0. 2 5 ~ 0. 9 の範囲で反応させると一般式 (6) で表されるポリカチオン物質の生成比率が高く、後者のグラフト作用のあるものは、エピハロヒドリンに対するアンモニア、第 1 級アミン、第 2 級アミン、第 3 級アミンから選択された 1 種以上のアミン類のモル比が、凡そ 0. 8 ~ 1. 2 の範囲で反応させると一般式 (7) で表されるポリカチオン物質の生成比率が高くなる。

【 0 0 2 3 】

重合は一般的には中性 ~ 酸性で行うのが、単量体も安定であり、反応性も良好であり、重合度や重合率も向上するので、ポリアルキレンイミンあるいはポリアルキレンイミン変性物は、中和して弱アルカリ ~ 酸性の水溶液とすることが好ましい。pH としては 1 2 ~ 2 であるが、好ましくは 1 0 ~ 3 であり、更に好ましくは 6 ~ 3 である。中和する酸は、有機あるいは無機の酸を使用する。有機酸としては、蟻酸、酢酸、アジピン酸、無機酸としては、塩酸、硫酸、スルファミン酸などで中和する。中和度としては、分子中のアミノ基に対して、5 0 ~ 1 0 0 当量%である。

【 0 0 2 4 】

重合時、ポリアルキレンイミン及び／又はポリアルキレンイミン変性物と併用

する塩としては、ハロゲン化アルカリ金属塩や、硫酸塩、磷酸塩などである。具体的には、塩化ナトリウム、塩化カリウム、臭化ナトリウム、塩化アンモニウム、臭化カリウム、臭化アンモニウム、硫酸アンモニウム、硫酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、硫酸アルミニウム、磷酸水素アンモニウム、磷酸水素ナトリウム、磷酸水素カリウム等を例示することができ、これらの塩を液中濃度として2重量%～飽和濃度として用いることが好ましい。

【0025】

分子量調節のため通常のラジカル重合に用いられるようなイソプロピルアルコールやメルカプタン等の連鎖移動剤を添加することも任意に選択することができる。重合体微細粒子の分散安定化の為、攪拌を行う必要があり、攪拌速度の上限は無く、任意の攪拌条件を選ぶことができる。

【0026】

次にイオン性水溶性重合体を製造する場合に使用する単量体について説明する。カチオン性水溶性重合体を製造する場合には、カチオン性単量体の一種以上を使用し、また非イオン性単量体との共重合をすることもできる。カチオン性単量体の例としては、一般式(1)で表される(メタ)アクリル酸ジメチルアミノエチルやジメチルアミノプロピル(メタ)アクリルアミド、メチルジアリルアミンなどの重合体や共重合体が上げられ、四級アンモニウム基含重合体の例は、前記三級アミノ含有単量体の塩化メチルや塩化ベンジルによる四級化物である(メタ)アクリロイルオキシエチルトリメチルアンモニウム塩化物、(メタ)アクリロイルオキシ2-ヒドロキシプロピルトリメチルアンモニウム塩化物、(メタ)アクリロイルアミノプロピルトリメチルアンモニウム塩化物、(メタ)アクリロイルオキシエチルジメチルベンジルアンモニウム塩化物、(メタ)アクリロイルオキシ2-ヒドロキシプロピルジメチルベンジルアンモニウム塩化物、(メタ)アクリロイルアミノプロピルジメチルベンジルアンモニウム塩化物などである。また、一般式(2)で表されるジメチルジアリルアンモニウム系単量も使用可能であり、その例としてジメチルジアリルアンモニウム塩化物、ジアリルメチルベンジルアンモニウム塩化物などである。

【0027】

非イオン性単量体の例としては、(メタ)アクリルアミド、N、N-ジメチルアクリルアミド、酢酸ビニル、アクリロニトリル、アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシエチル、ジアセトンアクリルアミド、N-ビニルピロリドン、N-ビニルホルムアミド、N-ビニルアセトアミドアクリロイルモルホリン、アクリロイルピペラジンなどがあげられる。

【0028】

両性水溶性重合体を製造する場合には、前記カチオン性と非イオン性単量体に加えて、さらに一般式(3)で表されるアニオン性単量体を共重合する。その例としては、スルホン基でもカルボキシル基でもさしつかいなく、両方を併用しても良い。スルホン基含有単量体の例は、ビニルスルホン酸、ビニルベンゼンスルホン酸あるいは2-アクリルアミド2-メチルプロパンスルホン酸などである。またカルボキシル基含有単量体の例は、メタクリル酸、アクリル酸、イタコン酸、マレイン酸あるいはp-カルボキシスチレンなどである。

【0029】

上記カチオン性水溶性重合体の各単量体組成としては、カチオン性単量体5～100モル%、水溶性非イオン性単量体0～95モル%であり、好ましくはカチオン性単量体10～100モル%、水溶性非イオン性単量体0～90モル%である。また、両性水溶性重合体の各単量体組成としては、カチオン性単量体10～95モル%、アニオン性単量体5～50モル%、水溶性非イオン性単量体0～85モル%であり、好ましくはカチオン性単量体20～100モル%、アニオン性単量体10～50モル%、水溶性非イオン性単量体0～70モル%である。またこれら水溶性重合体の重量平均分子量は、10万～2000万であり、好ましくは30万～1500万である。

【0030】

重合開始は、ラジカル重合開始剤を用いる。そのような開始剤は油溶性あるいは水溶性のどちらでも良く、アゾ系、過氧化物系、レドックス系いずれでも重合することが可能である。油溶性アゾ系開始剤の例としては、2、2'-アゾビスイソブチロニトリル、1、1'-アゾビス(シクロヘキサンカルボニトリル)、2、2'-アゾビス(2-メチルブチロニトリル)、2、2'-アゾビス(2-メ

チルプロピオネート)、4、4'-アゾビス(4-メトキシ-2、4ジメチル)バレロニトリルなどがあげられ、水混溶性溶剤に溶解し添加する。

【0031】

水溶性アゾ系開始剤の例としては、2、2'-アゾビス(アミジノプロパン)二塩化水素化物、2、2'-アゾビス[2-(5-メチル-2-イミダゾリン-2-イル)プロパン]二塩化水素化物、4、4'-アゾビス(4-シアノ吉草酸)などがあげられる。またレドックス系の例としては、ペルオクソ二硫酸アンモニウムと亜硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム、トリメチルアミン、テトラメチルエチレンジアミンなどとの組み合わせがあげられる。さらに過酸化物の例としては、ペルオクソ二硫酸アンモニウムあるいはカリウム、過酸化水素、ベンゾイルペルオキサイド、ラウロイルペルオキサイド、オクタノイルペルオキサイド、サクシニックペルオキサイド、*t*-ブチルペルオキシ2-エチルヘキサノエートなどをあげることができる。

【0032】

本発明の水溶性重合体分散液は、単量体を重合する際、ポリアルキレンイミン及び／又はポリアルキレンイミン変性物を共存させるので、ポリアルキレンイミン及び／又はポリアルキレンイミン変性物の一部に一般式(1)～(3)で表される単量体がグラフト重合していると推定される。さらにポリアルキレンイミン及び／又はポリアルキレンイミン変性物は、非常に枝分かれした構造をしているため、それだけグラフト重合も起こりやすいと考えられ、分散液の安定化にも大いに寄与すると推定される。従って重合の分散助剤としては非常に適した材料である。

【0033】

また、本発明のイオン性水溶性重合体分散液は、ポリアルキレンイミン及び／又はポリアルキレンイミン変性物の他、分子量の比較的低い他のカチオン性水溶性重合体を併用することも好ましい。そのようなカチオン性水溶性重合体としては、前記一般式(1)及び／又は前記一般式(2)で表されるカチオン性単量体一種以上の重合体あるいは共重合体である。あるいは前記カチオン性単量体一種以上と水溶性非イオン性単量体との共重合体も使用できる。これらカチオン性水

溶性重合体は、重合時、あるいは重合後添加する。分子量は、1,000~3,000,000であり、好ましくは10,000~2,000,000である。

【0034】

本発明の水溶性重合体は、古紙や機械パルプに由来するピッチ類あるいはアニオン性物質の前処理を行うため、抄紙前の製紙原料中に添加して使用することができる。添加場所としては、種々のパルプが混合される混合チェストなどが考えられるが、最も汚れの原因となる原料パルプに直接添加すると顕著な効果を発現する場合がある。そのため添加場所の例としては、処理を目的とする原料パルプチェストに直接あるいは配合後の原料パルプチェスト配管出口などが上げられる。

【0035】

本発明で使用する水溶性重合体の製紙原料への添加量としては、製紙原料のカチオン要求量により異なるが、対乾燥製紙原料当たり高分子純分として、凡そ200~5000ppmであり、好ましくは300~2000ppm、最も好ましくは300~1000ppmである。カチオン性水溶性重合体の添加量は、ミューテック社製のPCD-03型などを使用して製紙原料のカチオン要求量を測定し決定していく。例えば使用製紙原料中に本発明の高分子を添加、攪拌処理した後、ワットマン製濾紙NO. 41によって原料を濾過し、濾液のカチオン要求量と濁度を測定していく。濁度が最も低下したところが適性添加量の目安と推定されるが、製紙現場へ適用してみなければ正確には判定できない。

【0036】

次に濾水性向上剤としての使用方法について説明する。本発明の水溶性重合体分散液は、単量体を重合する際、ポリアルキレンイミン及び／又はポリアルキレンイミン変性物を共存させるので、濾水性向上剤として優れた作用のあるポリアルキレンイミン系高分子が共存する。しかし、ポリアルキレンイミン系高分子は、重合度が低いため凝集作用は弱い、その結果、添加量が増加するなどマイナス面が存在する。その点、本発明の水溶性重合体分散液は、高分子量の重合体が補完し性能を高める作用がある。ポリアルキレンイミン系高分子は、製紙原料中の微細繊維やピッチ、アニオン性成分の電荷中和作用を行い、共存する高分子量の

重合体は、架橋吸着に起因する凝集作用を行い、濾水度を向上させる。添加場所としては、抄紙機に近いほうが効率的であり、ファンポンプの手前、スクリーン入り口あるいは出口などが考えられる。

【 0 0 3 7 】

本発明の濾水性向上方法の適用可能な抄紙 pH としては、酸性抄紙～中性抄紙において他の処理法に比較して優れた効果を発揮する。従って、抄紙 pH として 4.0～9.0 の範囲においてメリットがある。対象となる紙製品として、上質あるいは中質の印刷用紙、あるいは中芯原紙やライナーなどの板紙などである。

【 0 0 3 8 】

本発明の水溶性重合体分散液は、単量体を重合する際、ポリアルキレンイミン及び／又はポリアルキレンイミン変性物を共存させるので、サイズ剤の定着にも優れた効果を発揮する。すなわち、サイズ粒子はコロイド粒子であるため、高重合度の重合体では定着させにくい。その点、ポリアルキレンイミン及び／又はポリアルキレンイミン変性物は、低重合度でしかもカチオン当量値が高くこのような微細なコロイド粒子の定着には適している。また、共存する水溶性重合体が、パルプ繊維に定着させたサイズ粒子をパルプといっしょに凝集させワイヤー上での歩留率を向上させる。製紙原料中に共存するサイズ剤は、酸性あるいは中性抄紙用ロジンサイズ剤、アルキルケテンダイマーあるいはアルケニル無水コハク酸などである。添加場所としては、マシンチェストやファンポンプの手前などが適している。添加量としては、乾燥製紙原料に対し重量で、0.005～0.3%であり、好ましくは0.01～0.2%である。

【 0 0 3 9 】

更に本発明の水溶性重合体分散液は、歩留向上を目的として抄紙前の製紙原料中に添加し使用することもできる。また、無機あるいは有機のアニオン性物質と組み合わせて、歩留向上を目的として、抄紙前の製紙原料中に添加し使用することもできる。前記アニオン性物質のうち、無機物としては、ベントナイト、カオリン、クレイあるいはタルクなどであり、またコロイダルシリカも使用できる。

【 0 0 4 0 】

前記アニオン性物質が、アニオン性水溶性高分子の場合は、どのようなアニオン

性水溶性高分子も使用できるが、前記一般式(3)で表されるアニオン性単量体3～100モル%と水溶性非イオン性単量体を0～97モル%含有する単量体混合物を塩水溶液中、該塩水溶液に可溶な高分子分散剤共存下、分散重合法により製造された粒径100 μ m以下のアニオン性水溶性高分子からなる微粒子の分散液を使用することが好ましい。この高分子の製造法は、前記特開昭61-123610号公報あるいは特開平5-32722号公報によって製造することができる。この場合、高分子分散剤は、アニオン性高分子を使用することが好ましい。例えば、アクリルアミド2-メチルプロパンスルホン酸(塩)やスチレンスルホン酸(塩)などのアニオン性単量体の(共)重合体である。これらアニオン性単量体とカルボキシル基含有単量体、例えばアクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸などとの共重合体も使用可能である。非イオン性の単量体であるアクリルアミドとの共重合体も使用できる。

【0041】

重合するアニオン性水溶性高分子は、前記アニオン性単量体と水溶性非イオン性単量体との共重合によって製造する。最も好ましい単量体は、アクリルアミドである。重量平均分子量としては、300万～2000万であり、好ましくは500～1500万である。

【0042】

歩留向上剤として使用する場合は、製紙原料中乾燥分に対し、0.005～0.1%であり、好ましくは0.01～0.05%である。またアニオン性水溶性高分子と併用する場合のアニオン性水溶性高分子の添加量としては、0.005～0.1%であり、好ましくは0.01～0.05%である。また、場合によっては、無機のアニオン性物質と有機のアニオン性物質とを併用しても良い。

【0043】

【実施例】

以下、実施例および比較例によって本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はその要旨を超えない限り、以下の実施例に制約されるものではない。

【0044】

(合成例1) 攪拌機および温度制御装置を備えた反応器に50重量%ポリエチレ

ンイミン水溶液（重量平均分子量；50,000）50部をイオン交換水21.5gに溶解し、75重量%硫酸28.5部を冷却攪拌下添加し、pHを4.8～5.5に調整した。攪拌機、窒素曝気管および温度制御装置を備えた反応器に前記中和操作により得たポリエチレンイミン水溶液120.0gを仕込み、メタクロイルオキシエチルトリメチルアンモニウムクロリド80%水溶液75.0g、塩化ナトリウム12.0g、イオン交換水93.0gを仕込み混合した。窒素で置換しながら10重量%の2,2アゾビス（N,N-ジメチレンイソブチルアミジン）ジハイドロクロライド水溶液を重合開始剤として対モノマーあたり重量で500ppm添加し、攪拌下36℃で18時間重合した。その結果、粒径10～100μmの微粒子の重合体分散液が得られた（試料-1）。生成したポリマー分散液をB型粘度計により測定した分散液の粘度、また静的光散乱法による分子量測定器（大塚電子製DLS-7000）によって重量平均分子量を測定した。

【0045】

（合成例2～6）また上記操作と同様に表-1記載の組成のモノマーを表1記載の単量体濃度になるように仕込み、重合操作を行い、水溶性重合体分散液を得た（試料-2～試料-6）。組成を表1、結果を表2に示す。

【0046】

（合成例7）温度計、攪拌機、滴下漏斗を備えた4つ口のセパラブルフラスコに、エピクロロヒドリン146.6gとイオン交換水29.6gを仕込み、ジメチルアミンの50重量%水溶液123.8gを40～45℃で2時間かけて滴下し、滴下終了後45℃で1時間反応後、イオン交換水29.6gを加えた。

【0047】

次ぎに温度計、攪拌機を備えたセパラブルフラスコに、ポリエチレンイミン（重量平均分子量；10,000）、100%品を23.3gとイオン交換水を60.0g加えて攪拌後、合成例1のポリカチオン生成物を26.9g加え、28℃で45分間反応させ、反応物の粘度上昇が認められた時点で、75%硫酸4.5gを加えて反応を停止させた。重量平均分子量を測定すると50,000であった。

【0048】

次に攪拌機および温度制御装置を備えた反応器に、上記の操作によって調製したポリエチレンイミン変性物109gを採取し、硫酸で溶液pHを5.5に中和した。その後、合成例1～6と同様な操作により微粒子の重合体分散液、試料-7を得た。組成を表1、結果を表2に示す。

【0049】

(比較合成例1～3) 重合時使用する分散媒を構成する水溶性高分子として、それぞれ(1; ジメチルアミン/エピクロロヒドリン反応物、分子量10,000、(比較-1)、(2; ポリエチレングリコール#5,000、(比較-2)、(3; ジメチルジアルルアンモニウムクロリド重合物、分子量100,000(比較-3)を使用する場合についておこなった。組成を表1、結果を表2に示す。

【0050】

(アニオン性水溶性重合体分散液の合成例) 攪拌機、還流冷却管、温度計および窒素導入管を備えた4つ口500mlセパラブルフラスコに脱イオン水:107.7g、硫酸アンモニウム26.8g、硫酸ナトリウム17.9g、60アクリル酸:32.7g、50%アクリルアミド:90.3gを加え、30重量%の水酸化ナトリウム5.8gによりアクリル酸の16モル%を中和した。また15重量%のメタクリル酸/アクリルアミド2-メチルプロパンスルホン酸=3/7(モル比、酸の90モル%を中和)共重合体水溶液(溶液粘度42.600mPa·s)18.9gを添加した。その後、攪拌しながら窒素導入管より窒素を導入し溶存酸素の除去を行う。この間恒温水槽により30℃に内部温度を調整する。窒素導入30分後、0.1重量%のペルオキシニ硫酸アンモニウム及び亜硫酸水素アンモニウムの0.1重量%水溶液をそれぞれこの順で0.6g添加し重合を開始させた。重合開始後3時間たったところで前記開始剤をそれぞれ同量追加し、さらに6時間後にそれぞれ3.0g追加し15時間で反応を終了した。この試作品を試作-1とする。この試作-1のアクリル酸とアクリルアミドのモル比は30:70であり、粘度は200mPa·sであった。なお、顕微鏡観察の結果、5～20μmの粒子であることが判明した。また、重量平均分子量を測定すると、1000万であった。これをアニオン性水溶性高分子-Aとする。

【0051】

【表1】

合成例	単量体組成				共存塩 種類	共存塩 濃度	単量体 濃度	共存高 分子重 量%
	AAM	DMC	DMQ	AAC				
1		100			(a)	10	20	25
2			100		(a)	15	20	50
3	20	80			(a)	8	20	50
4	40	60			(a)	8	20	50
5	80		10		(b)	10	20	50
6	80	20	10	10	(a)	15	20	50
7		100			(c)	10	20	50
比較合 成例								
1		100			(a)	10	20	50(1)
2		100			(b)	10	20	50(2)
3		100			(d)	10	20	37.5(3)

DMC：メタクロルオキシエチルトリメチルアンモニウムクロリド

DMQ：アクリロルオキシエチルトリメチルアンモニウムクロリド、AAC：ア
クリル酸、AAM：アクリルアミド、（1共存高分子；ジメチルアミン／エピク
ロロヒドリン反応物、（2共存高分子；ポリエチレングリコール#5,000

（3共存高分子；ジメチルジアリルアンモニウムクロリド重合物、

共存高分子添加量；対単量体重量%、共存塩濃度；分散液中重量%濃度

共存塩種類；（a）塩化ナトリウム、（b）硫酸ナトリウム、（c）硫酸アンモ
ニウム、（d）塩化カリウム

【0052】

【表 2】

実施例	試料名	分散液粘度	分子量
1	試料-1	8200	550
2	試料-2	3000	800
3	試料-3	7000	800
4	試料-4	4500	800
5	試料-5	5500	750
6	試料-6	3000	500
7	試料-7	4800	800
比較例			
1	比較-1	100000	300
2	比較-2	ゲル状	500
3	比較-3	15000	300

分散液粘度； $\text{mPa} \cdot \text{s}$ 、分子量単位；万

【0053】

【実施例 1～7】

広葉樹晒しクラフトパルプ、機械パルプ、脱墨古紙からなる中質紙原料（ pH 7.03、全 SS 2.20%、灰分 0.26%）を用い、パルプ濃度 0.9 重量%に水道水を用いて希釈、ブリット式ダイナミックジャーテスターにより歩留率を測定した。初めに液体硫酸バンド 2%、その後、表 2 の試料-1～試料-7 を対製紙原料 0.02% 添加し、合成例で製造したアニオン性水溶性高分子-A を対製紙原料 0.015% 添加した。薬剤の添加順は上記の順で 15 秒間隔により下記試験条件で行い、攪拌を開始する。全薬品添加後の pH は 5.2 であった。30 秒後に 10 秒間白水を排出し、30 秒間白水を採取し、下記条件で総歩留率を測定した。なお、攪拌条件は、回転数 1000 r. p. m 、ワイヤー 125 P スクリーン（200 メッシュ相当）、総歩留率（ SS 濃度）は ADVANTEC、NO. 2 にて濾過し測定した。また濾紙を乾燥後、濾紙を 800℃ で焼却し灰分を測定することにより無機物歩留率を算出した。以上の結果を表 3 に示す。

【0054】

【比較例 1～4】

比較として重縮合系カチオン性ポリマー、ジメチルアミン／エピクロロヒドリン／ポリアミン反応物（分子量：15,000、カチオン当量値：7.51 meq/g ）（比較-4）、及び表 2 の比較-1～比較-3 を用いて試験を行った。結果を表 3 に示す。

【0055】

【実施例8～14】

上質紙製造用の製紙原料（LBKPを主体としたもの、pH6.10、全ss分2.4%、灰分0.40%）を検体として、パルプ濃度0.9重量%に水道水を用いて希釈、ブリット式ダイナミックジャーテスターにより歩留率を測定した。添加薬品として、カチオン性デンプン、対製紙原料0.5重量%（以下同様）、軽質炭酸カルシウム、20%、中性ロジンサイズ、0.2%、硫酸バンド0.8%、表2の試料-1～試料-7をそれぞれ0.025%この順で15秒間隔により添加し、攪拌を開始する。全薬品添加後のpHは6.6であった。30秒後に10秒間白水を排出し、30秒間白水を採取し、下記条件で総歩留率を測定した。なお、攪拌条件は、回転数1000r.p.m.、ワイヤー125Pスクリーン（200メッシュ相当）、総歩留率（SS濃度）はADVANTEC NO.2にて濾過し測定した。また乾燥後、濾紙を600℃で焼却し灰分を測定することにより炭酸カルシウムの歩留率を算出した。結果を表4に示す。

【0056】

【比較例5～7】

比較として表2の比較-1～比較-3を用いて同様な操作により試験を行った。結果を表4に示す。

【0057】

【実施例15～19】

機械パルプ、LBKP及びチラシ古紙からなる中質紙製紙原料（pH5.82、濁度1250FAU、全ss3.05%、灰分0.25%、カチオン要求量0.055meq/L、ゼータポテンシャル-9mV）を用い製紙原料の前処理試験を行なった。100mL採取し、攪拌機にセットした。また合成例1～7と同様な操作により表5の試料-8～試料-12をそれぞれ製造した。これら試料を対ss分300ppm添加し、500回転/分で60秒間攪拌する。その後、ワットマン製NO.41（90mm）の濾紙にて全量濾過し、濾液のカチオン要求量をミュートック社製、PCD-03型により、また濁度をHACH、DR2000P型濁度計にて測定した。結果を表6に示す。

【0058】

【比較例8～11】

比較として重縮合系カチオン性ポリマー、ジメチルアミン／エピクロロヒドリン／ポリアミン反応物（分子量：15,000、カチオン当量値：7.51 meq/g）（比較－4）、及び合成例1～7と同様な操作により製造した表5の比較－5～比較－7を用いて試験を行った。結果を表6に示す。

【0059】

【実施例20～26】

上質紙製造用の製紙原料（LBKPを主体としたもの、pH6.10、全ss分2.4%、灰分0.40%）を用い、パルプ濃度0.7重量%に水道水を用いて希釈した。この製紙原料を用い80g/m²の紙を抄いた。添加薬品として、中性ロジンサイズ0.25%（対乾燥パルプ、以下同様）、硫酸バンド1.0%、表2の試料－1～試料－7、0.03%、および歩留向上剤としてポリアクリルアミド系高分子凝集剤DR-1500（ハイモ社製）、0.01%をそれぞれこの順で、攪拌機により300rpmで攪拌しながら15秒間隔により添加した後、タッピスタンダード抄紙機により抄紙した。また、全薬品添加後のpHはそれぞれ6.8前後であった。得られた湿紙を3.5Kg/m²で5分間プレスし、100℃で2分間乾燥した。その後、20℃、65RHの条件で調湿し、引っ張り強度を測定後、裂断長を算出し（JIS-P8113）、ステキヒトサイズ度（JIS-P8122）および灰分（800℃、1時間強熱残さ）を測定した。結果を表7に示す。

【0060】

【比較例12～14】

実施例20～26と同様に表1の比較－1～比較－3を用いて抄紙及び測定を行った。結果を表7に示す。

【0061】

【実施例27～33】

新聞古紙を2%分散液に離解した後、カナディアン・スタンダード・フリーネス（CSF）値表示で180mLに叩解した。この分散液を0.4重量%に希釈

し濾水性の試験に用いた。調製した0.4重量%分散液を1000mLのメスシリンダーに採取し、液体硫酸バンド2.0%添加し、メスシリンダーを5回転倒することにより攪拌し、その後試料-1～試料-7を各々対液500ppm添加し、更にメスシリンダーを5回転倒することにより攪拌しCSFテスターに投入し濾水量を測定した。この後、CSFテスターのメッシュ上に残ったパルプを底部が100メッシュの濾布を敷いてある二重底になった遠心管に充装し、デジタル式遠心分離機を用い3000rpm、5分の条件によりパルプの脱水を行った（マシン上の脱水クーチロールを想定）。脱水されたパルプの重量を測定後、105℃、20時間乾燥しその重量を測定する。その後、900℃、2時間の条件で焼却し無機分重量を測定することにより灰分歩留率の測定を行う。結果を表8に示す。

【0062】

【比較例15～18】

比較合成例試料-1～試料-3を用いた他は、実施例28～34と同様に試験を行った。また同時にポリエチレンイミン（分子量；50,000、比較-8）も試験した。結果を表8に示す。

【0063】

【表 3】

実施例	試料名	添加量	7.0%性高分子	総歩留率	無機物歩留率
1	試料-1	0.02	0.015	58.5	49.5
2	試料-2	0.02	0.015	60.3	50.7
3	試料-3	0.02	0.015	58.8	50.0
4	試料-4	0.02	0.015	61.2	53.2
5	試料-5	0.02	0.015	60.1	50.6
6	試料-6	0.02	0.015	60.8	51.1
7	試料-7	0.02	0.015	58.7	49.8
比較例					
1	比較-1	0.02	0.015	52.5	44.0
2	比較-2	0.02	0.015	54.8	46.3
3	比較-3	0.02	0.015	51.0	42.7
4	比較-4	0.02	0.015	50.4	40.1

総歩留率；重量%、無機物歩留率；重量%

【0064】

【表 4】

実施例	試料名／添加量	総歩留率	無機物歩留率
8	試料-1 0.025	78.4	51.7
9	試料-2 0.025	79.0	52.5
10	試料-3 0.025	79.7	52.9
11	試料-4 0.025	82.8	54.8
12	試料-5 0.025	80.4	53.0
13	試料-6 0.025	82.5	55.0
14	試料-7 0.025	79.1	52.0
比較例			
5	試作-1 0.025	74.0	46.8
6	試作-2 0.025	75.0	47.5
7	試作-3 0.025	72.2	45.2

総歩留率；重量%、無機物歩留率；重量%

【0065】

【表 5】

試料名	DN C	DN q	ΔAC	ΔA H	単量体 濃度	共存高 分子	共存高分 子添加量	共存塩と その濃度	分子量
試作 - 8		80	10	10	20	(1)	50	10(a)	80
試作 - 9		80		10	20	(1)	50	10(b)	100
試作 - 10	10 0				20	(1)	50	10(a)	100
試作 - 11	80		10	10	20	(1)	50	10(c)	70
試作 - 12		10 0			20	(1)	50	10(d)	100
比較-5		80	10	10	20	(2)	50	10(a)	70
比較-6	80			20	20	(3)	50	10(a)	70
比較-7	10 0				20	(4)	50	10(a)	100

(1 共存高分子；ポリエチレンイミン

(2 共存高分子；ジメチルアミン／エピクロロヒドリン反応物、

(3 共存高分子；ポリエチレングリコール # 5,000

(4 共存高分子；ジメチルジアルルアンモニウムクロリド重合物、

共存塩種類；(a) 塩化ナトリウム、(b) 硫酸ナトリウム、(c) 硫酸アンモ

ニウム、(d) 塩化カリウム、分子量；万

共存高分子添加量；対単量体重量%、共存塩濃度；分散液中濃度、

【0066】

【表 6】

実施例	試料名	処理後濾液カチオン要求量	処理後濾液濁度
15	試作-8	0.017	200
16	試作-9	0.016	160
17	試作-10	0.011	80
18	試作-11	0.015	150
19	試作-12	0.012	90
比較例			
8	比較-4	0.030	800
9	比較-5	0.023	380
10	比較-6	0.020	250
11	比較-7	0.018	210

濾液カチオン要求量：meq/L

濾液濁度：FAU

【0067】

【表 7】

実施例	試料名	ステキヒトサイズ度	裂断長	紙中灰分
20	試料-1	16.4	5.3	3.6
21	試料-2	18.0	5.1	3.7
22	試料-3	16.6	5.0	3.8
23	試料-4	15.2	4.7	4.0
24	試料-5	15.2	4.9	4.0
25	試料-6	15.7	5.2	3.7
26	試料-7	17.0	5.4	3.9
比較例				
12	比較-1	14.0	4.2	3.5
13	比較-2	12.5	3.1	3.0
14	比較-3	12.7	4.0	3.3

総歩留率；重量%、無機物歩留率；重量%

ステキヒトサイズ度；秒、裂断長；Km、紙中灰分；重量%

【0068】

【表 8】

実施例	試料名	濾水量	パルプ含水率	灰分歩留率
27	試料-1	240	56.8	75.5
28	試料-2	240	57.2	74.8
29	試料-3	260	57.6	76.8
30	試料-4	310	57.9	77.1
31	試料-5	280	58.0	75.2
32	試料-6	270	57.5	76.0
33	試料-7	245	56.5	75.8
比較例				
15	比較-1	220	59.2	71.5
16	比較-2	180	61.1	68.0
17	比較-3	210	60.5	73.5
18	比較-4	230	59.0	70.7

特 2002-202538

濾水量；mL、パルプ含水率；重量%、灰分歩留率；重量%

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 保存安定性に優れ、且つ流動性がよく溶解性にすぐれ、低コストの製造設備で容易に製造可能な分散液を用いて、製紙用薬剤として各種用途に優れた性能を発現する処理方法を開発することである。

【解決手段】 カチオン性及び両性から選択された一種以上のイオン性を有する粒径 $100\mu\text{m}$ 以下の水溶性重合体微粒子とポリアルキレンイミン及び／又はポリアルキレンイミン変性物とが、塩水溶液中に共存する水溶性重合体分散液を用い、抄紙前の製紙原料中に添加することによって、製紙原料の前処理、濾水性向上、サイズ定着、ワイヤー上の歩留向上に優れた効果を発揮する。

【選択図】 なし

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000142148]

1. 変更年月日	1995年 4月26日
[変更理由]	住所変更
住 所	東京都品川区西五反田2丁目20番1号
氏 名	ハイモ株式会社